

تأثیر انبساط حجمی پانسمنان طی جذب رطوبت روی تمرکز تنش در دندان مولر عصب کشی شده

مجتبی محمودی^{۱*}، ستار بیدشکی^۲

^{۱*} استادیار، مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی بهم، بهم m.mahmoudi@bam.ac.ir
^۲ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، موسسه غیرانتفاعی جاوید، جیرفت satar.bideshki@gmail.com

چکیده

قسمت وسیعی از ساختار دندان و پالپ، ضعیف هستند لذا پیشگیری از شکست در این دندانها یک موضوع خیلی مهم در دندانپزشکی می باشد. تنش های تولید شده در دندان به اندازه و شکل حفره وابسته است. [۲] درمان دندانی که پالپ آن آسیب دیده در طول جلسات گوناگونی انجام می شود، در بین جلسات درمان معمولاً از مواد پرکردنی موقت یا همان پانسمنان استفاده می شود. این مواد که معمولاً از ترکیبات زینک اکساید، زینک سولفات و کلسیم سولفات می باشند با رسیدن آب به آنها منبسط می شوند و باعث ایجاد تنش به دیواره های دندان می شود. جیمز و همکاران به تغییر ابعاد چهار پانسمنان طی فرایند ترموسایکلینگ پرداختند و تغییر ابعاد آنها را با گذشت زمان اندازه گیری کردند [۳]. دانگ سو و همکاران نشان دادند که دندان های مولر ترمیم شده با پانسمنان تحت بارگذاری های مکانیکی تنش های مخربی را متحمل می شوند [4]. هدف از تحقیق حاضر مشخص کردن تنش های مخرب در اثر انبساط مواد پانسمنانی طی فرآیند جذب رطوبت در دندان می باشد.

مواد و روش ها

اولین اقدام در تحلیل اجزای محدود ایجاد یک مدل کامپیوتری از ساختار نمونه مورد مطالعه است. بسته به موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد تحلیل عددی نمونه مورد بررسی می تواند به دو صورت دو بعدی یا سه بعدی انجام شود. ساختار پیچیده دندان، تهیه یک مدل سه بعدی را تا اندازه ای مشکل کرده است و به همین دلیل در برخی از تحقیقات پیشین مدل های دو بعدی مورد تحلیل قرار گرفته است یا مدل های سه بعدی متقارن محوری که از دوران یک مقطع عرضی حول محور دندان ایجاد شده اند، استفاده شده است. در تحقیق حاضر با توجه به متوسط ابعاد آناتومی، یک دندان سه ریشه مولر شبیه سازی شد.

مدلینگ

مدلینگ به کمک نرم افزار سالیدورکس انجام گرفت که شامل چهار مرحله بود:

- مدلینگ دندان با استفاده از متوسط ابعاد آناتومی

دندان های درمان ریشه به واسطه از دست قسمت قسمت وسیعی از ساختار دندان و پالپ، ضعیف هستند و معمولاً طی درمان با پانسمنان ترمیم می شوند. پانسمنان با رسیدن آب به آن منبسط و باعث ایجاد تنش به دیواره های دندان می شود. در این تحقیق به بررسی تنش های ناشی از انبساط پانسمنان طی جذب رطوبت در دندان مولر پرداخته شده است. یک دندان مولر سه ریشه مطابق با متوسط ابعاد آناتومی آن، مدل و یک ترمیم موقت روی آن در نظر گرفت شد. با در نظر گرفتن ضریب انبساط حجمی پانسمنان برابر با ۱٪، ۳٪، ۵٪ و ۱۰٪ میزان افزایش درصد انبساط حجمی پانسمنان طی جذب رطوبت روی توزیع تنش ها بررسی شد. نتایج اجزای محدود نشان داد که بیشترین تنش در ناحیه اکلوژال و در مارجین پانسمنان و دندان و به ازای درصد انبساط حجمی ۱۰٪ رخ می دهد (۱۳۹.۳ مگاپاسکال) و با افزایش درصد انبساط حجمی میزان تنش افزایش می یابد.

واژه های کلیدی


پانسمنان، تنش، مولر

مقدمه

وظیفه دندان های آسیابی بزرگ یا دندان های مولر جویدن و سائیدن مواد غذایی می باشد که این موضوع در دراز مدت می تواند منجر به ایجاد پوسیدگی و در نهایت شکستگی شود. دندان دارای ساختار پیچیده ای می باشد که از چهار قسمت مینا، عاج، پالپ و سمنتیم تشکیل شده است. به رغم مراقبت های انجام گرفته برای حفظ بهداشت دهان و دندان، دندان ها همواره در معرض پوسیدگی یا شکست قرار می گیرند و همواره نیازمند ترمیم هستند. ویژگی های منحصر به فرد کامپوزیت ها، باعث افزایش محبوبیت آن ها و استفاده بیش تر به عنوان مواد دندانی شده است. [۱] در مواردی که عمق پوسیدگی زیاد باشد معمولاً دندان را درمان ریشه یا عصب کشی می کنند. ترمیم دندان های مولر با خرابی وسیع یک مشکل بزرگ در دندانپزشکی می باشد زیرا دندان ها مولر با خرابی وسیع اغلب نیاز به درمان ریشه دارند. دندان های درمان ریشه به واسطه از دست رفتن

شرایط مرزی و جنس دندان

از آنجایی که انبساط حجمی پانسمان منجر به ایجاد تنش‌های داخلی در دندان می‌شود و بافت‌های اطراف دندان بیشتر نقش خود را تحت بارهای مکانیکی خارجی مثل نیروهای جویدن نشان می‌دهند لذا در این تحقیق ریشه دندان مطابق با شکل ۳ به صورت ثابت فرض شد و از بافت‌های اطراف آن مثل لیگامنت‌ها و استخوان صرف نظر شد.



شکل ۳: شرایط مرزی تکیه گاه ثابت برای ریشه دندان

با توجه به این موضوع که رطوبت در دهان و بزاق باعث ایجاد منبسط شدن پانسمان در دندان می‌شود. بدین منظور برای شبیه سازی شرایط انبساط حجمی پانسمان در محیط نرم افزار انسیس نوع تحلیل به صورت یک تحلیل حرارتی در نظر گرفته شد که در آن حاصل ضرب ضریب انبساط حجمی و تغییرات دمای پانسمان برابر با انبساط حجمی مورد نظر لحاظ شد و ضریب انبساط حجمی دندان برابر با صفر لحاظ شد تا بدین طریق بتوان میزان انبساط حجمی پانسمان را در این نرم افزار شبیه سازی کرد. به این منظور دمای دندان یک درجه سلسیوس تغییر داده شد و ضریب انبساط حجمی پانسمان را برابر با ۱٪، ۳٪، ۵٪ و ۱۰٪ لحاظ شد تا میزان افزایش درصد انبساط حجمی پانسمان طی جذب رطوبت بررسی شود. نوع تماس در اینترفیس‌ها به صورت کاملاً باند شده و سازگار در نظر گرفته شد که این نوع تماس منجر به المان‌بندی منطبق بر هم و به صورت گره به گره می‌شود این نوع تماس از اشتراک گذاشته شدن گره‌های منطبق بر هم در سطوح تماس حاصل می‌شود و منجر به جواب‌های دقیق‌تری در تحلیل اجزای محدود می‌شود. خواص مکانیک دندان و اجزای به کار رفته در این تحقیق مطابق با جدول ۱ در نظر گرفت شد.

جدول ۱: خواص مکانیک دندان و پانسمان


منبع	ضریب پواسون	مدول یانگ (GPa)	ماده
[۵]	0.3	20	دندان (مقدار متوسط)
[۴]	0.3	9	پانسمان (IRM)

- ایجاد یک حفره اکسس به منظور عصب‌کشی و ترمیم با پانسمان
- مدلینگ پانسمان
- اسمبل پانسمان روی دندان


در شکل ۱ یک نمونه از دندان مدل شده در نرم افزار سالیدورکس به نمایش گذاشته شده است. بعد از شبیه‌سازی دندان در نرم افزار سالیدورکس به منظور مش‌بندی و تحلیل از نرم افزار انسیس استفاده شد. در شکل ۲ مدل دندان ترمیم شده و منتقل شده به نرم افزار انسیس نشان داده شده است.




شکل ۱: مدل دندان مولر طراحی شده در محیط سالیدورکس با در نظر گرفتن کانال اکسس



شکل ۲: مدل دندان مولر ترمیم شده و منتقل شده از محیط سالیدورکس به انسیس




شکل ۵: توزیع تنش در دندان ترمیم شده با پانسما ۱ درصد انبساط حجمی پانسما



شکل ۶: توزیع تنش در دندان ترمیم شده با پانسما ۳ درصد انبساط حجمی پانسما

مش بندی دندان

در تحلیل اجزای محدود از المان‌های درجه دو جهت تقسیم هندسه به اجزای کوچکتر استفاده شد. در حالت کلی برای یک مدل پیچیده با تعداد المان‌های یکسان المان‌های مرتبه دو نتایج بهتری را نسبت به المان‌های مرتبه یک حاصل می‌کنند. تعداد المان‌های با هندسه و اندازه المان‌ها تغییر می‌کنند لذا برای اینکه از مناسب بودن تراکم المان‌بندی به کار رفته در آنالیز اجزای محدود اطمینان حاصل شود آنالیز حساسیت به مش برای دندان ترمیم شده انجام شد. با به دست آمدن درشتی المان به اندازه ۰/۸ میلی‌متر، به طور متوسط نمونه مورد مطالعه با تعداد ۵۰۰۰ المان مش‌بندی شد. در شکل ۴ مدل المان‌بندی شده دندان ترمیم شده نشان داده شده است.




شکل ۴: مش بندی دندان طراحی شدن در نرم افزار انسیس

پس از اتمام مراحل پیش‌پردازش تحلیل اجزای محدود انجام شد و نتایج به صورت کانتورهای رنگی به نمایش گذاشته شد.


نتایج

در شکل‌های ۸-۵ به ترتیب میزان توزیع تنش و حداکثر تنش ناشی از انبساط حجمی پانسما طی جذب رطوبت به ترتیب برای انبساط حجمی ۱٪، ۳٪، ۵٪ و ۱۰٪ نشان داده شده است. همان‌طور که در تمام این شکل‌ها دیده می‌شود لبه‌های مارجین اکلوزالی دندان بیشترین تمرکز تنش را دارا می‌باشند و با افزایش انبساط حجمی پانسما میزان تنش نیز افزایش پیدا می‌کند.




شکل ۱۰: تغییرات حداکثر تنش اصلی در دندان نسبت به تغییرات انبساط حجمی پانسمن


در شکل‌های ۱۴-۱۱ میزان توزیع کرنش و حداکثر کرنش ناشی از انبساط حجمی پانسمن طی جذب رطوبت به ترتیب برای انبساط حجمی ۱٪، ۳٪، ۵٪ و ۱۰٪ نشان داده شده است. همان‌طور که در تمام این شکل‌ها دیده می‌شود لبه‌های مارجین اکلوژالی دندان بیشترین کرنش را دارا می‌باشند و با افزایش انبساط حجمی پانسمن میزان کرنش نیز افزایش پیدا می‌کند.



شکل ۷: توزیع تنش در دندان ترمیم شده با پانسمن با ۵ درصد انبساط حجمی پانسمن



شکل ۱۱: توزیع کرنش در دندان ترمیم شده با پانسمن با ۱ درصد انبساط حجمی



شکل ۸: توزیع تنش در دندان ترمیم شده با پانسمن با ۱۰ درصد انبساط حجمی پانسمن


در شکل ۱۰ تغییرات حداکثر تنش اصلی در دندان‌های ترمیم شده با پانسمن نسبت به تغییرات انبساط حجمی پانسمن نشان داده شده است.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی


نتایج اجزای محدود نشان داد که انبساط حجمی پانسیمان منجر به ایجاد تنش در دندان با ترمیم موقت یا همان پانسیمان می‌شود و با افزایش درصد انبساط حجمی پانسیمان میزان تنش به صورت خطی افزایش می‌یابد. لذا به دندانپزشکان و بیماران پیشنهاد می‌شود که در استفاده از پانسیمان برای دندان‌ها درمان ریشه شده از پانسیمان‌هایی استفاده کنند که کمترین انبساط حجمی را دارند و همچنین به بیمارانی که دندان با ترمیم موقت دارند پیشنهاد می‌شود در حین پانسیمان مواظب بارهای مکانیکی و حرارتی روی دندان خود باشند چون آن بارها ممکن است منجر به ایجاد تنش‌هایی موافق با تنش‌های پسماند ایجاد شده در حین انبساط پانسیمان شوند و این امر ممکن است قبل از ترمیم دائم منجر به شکست دندان شود. از آنجایی که نتایج جمیز و همکاران نشان می‌دهد که تغییر حجم پانسیمان‌ها با گذشت زمان افزایش می‌یابد و با توجه به نتایج این تحقیق که افزایش انبساط حجمی منجر به افزایش تنش می‌شود؛ لذا به بیماران توصیه می‌شود که جهت جلوگیری از شکست دندان نسبت به ترمیم دائم در اسرع وقت اقدام نمایند.

مراجع و منابع


- [۱] S.P. Mantri, S.S. Mantri, 2013. Management of shrinkage stresses in direct restorative light-cured composites: a review. *Journal of Esthetic and Restorative Dentistry*, 5 (25), Oct, pp. 305-313.
- [۲] A. Versluis, D. Tantbirojn, M.R. Pintado, R. DeLong, W.H. Douglas, 2004. Residual shrinkage stress distributions in molars after composite restoration. *Dental Materials*, 6 (20), Jul, pp. 554-564.
- [۳] J.A. Gilles, E.F. Huget, R.C. Stone, 1975. Dimensional stability of temporary restoratives. *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology*, 6 (40), Dec, pp. 796-800.
- [۴] D.-S. Kim, J.-S. Kim, Y.-K. Kim, 1996. Finite element analysis of stress transmitted to the pulp-tomized primary molars treated by various temporary filling loaded at different condition. *Journal of the Korean academy of pediatric dentistry*, 4 (23), pp. 818-839.
- [۵] S. Reimann, L. Keilig, A. Jäger, T. Brosh, Y. Shpinko, A. Vardimon, C. Bourauel, 2009. Numerical and clinical study of the biomechanical behaviour of teeth under orthodontic loading using a headgear appliance. *Medical Engineering & Physics*, 5 (31), Jun, pp. 539-546.



شکل ۱۲: توزیع کرنش در دندان ترمیم شده با پانسیمان با ۳ درصد انبساط حجمی



شکل ۱۳: توزیع کرنش در دندان ترمیم شده با پانسیمان با ۵ درصد انبساط حجمی



شکل ۱۴: توزیع کرنش در دندان ترمیم شده با پانسیمان با ۱۰ درصد انبساط حجمی