



## بررسی و شبیه‌سازی مدولاتور تمام نوری با میکرو فیبر پوشیده از اکسید گرافن

عباسعلی گزمه<sup>۱</sup>، دکتر محمدعلی منصور بی‌رجندی<sup>۲</sup> و دکتر محمدحسین سرگلزانی<sup>۳</sup>

<sup>۱</sup> دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، gazme.abas@gmail.com

<sup>۲</sup> استاد رشته مهندسی برق، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، mansouri@ece.usb.ac.ir

<sup>۳</sup> استادیار رشته مهندسی برق، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

### چکیده

نشده است، از خواص الکترونیکی بی‌نظیر گرافن و از خصیصه دوبعدی آن نشاءت می‌گیرد. این جذب قوی به این نکته اشاره می‌کند که گرافن باقابلیتی بالقوه به‌عنوان محیط فعال در مدولاتور الکترو جذبی نوری مورد استفاده قرار گیرد [۲].

در این مقاله قصد بر این است که یک مدولاتور میکرو فیبر نوری از نوع مدولاتور دامنه مبتنی بر اکسید گرافن طراحی و شبیه سازی شود. به این منظور، به مقدار خاصی ابتدا بخشی از پوشش یک فیبر نوری، سایش داده شود و امکان دسترسی به مدهای نوری درون فیبر، میسر شود. در ادامه با استفاده از چند لایه اکسید گرافن می‌توان عمق مدولاسیون بالایی را کسب کرد در صورتی که تلفات الحاق، افزایش قابل توجهی نداشته باشد. به این شکل مقدار عمق مدولاسیون به ازای ضخامت سایش به مقدار ۱ و ۴ میکرون، به ترتیب برابر با  $0.054 \text{ dB}/\mu\text{m}$  و  $0.088 \text{ dB}/\mu\text{m}$  به دست خواهد آمد

### کارهای پیشین

یکی از مزیت‌های ترکیب سیستم فیبری با گرافن، امکان دستیابی به مدولاسیون تمام نوری پهن باند است. همچنین سرعت عملکرد بسیار بالایی در این نوع مدولاتورها به علت سرعت بسیار زیاد تولید و آرمیدگی حامل‌ها به وسیله نور، وجود دارد [۳].

### واژه های کلیدی

میکروفیبر نوری، گرافن، تلفات الحاق، عمق مدولاسیون

### مقدمه

در مرجع [۴] مطابق شکل ۱ یک مدولاتور میکرو فیبری که به وسیله گرافن پوشیده شده، مورد بررسی قرار گرفت. میکرو فیبر در بین لایه گرافن که به وسیله پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS) محافظت می‌شود و زیر لایه مگنزیوم فلوراید ( $\text{MgF}_2$ ) با ضریب شکستی کم، حبس شده است. به گرافن یک لیزر موج پیوسته با طول موج  $1060 \text{ nm}$  تزویج می‌شود تا خواص غیرخطی آن را برانگیزد، این در حالی است که سیگنال لیزر ارتباطی در طول موج  $1550 \text{ nm}$  قرار دارد. برانگیختگی لایه گرافن با افزایش شدت نور لیزر، بیشتر شده و تراکم حامل‌های ایجاد شده در آن افزایش خواهد یافت. در نتیجه یک اشباع جذب در اثر پروسه سد کنندگی پائولی اتفاق خواهد افتاد. لذا جذب پرتو نور عبوری از داخل میکرو فیبر پوشیده شده با گرافن به دلیل اشباع جذب، کاهش خواهد یافت. عمق مدولاسیون در این نوع مدولاتور تقریباً برابر با  $0.013 \text{ dB}/\mu\text{m}$  و  $0.005 \text{ dB}/\mu\text{m}$  ترتیب برای گرافن دولایه و تک لایه می‌باشد.

مدولاتور نوری افزاره‌ای است که یک پرتو نوری را مدوله می‌کند. پرتو نور می‌تواند در فضای آزاد و یا داخل یک موج‌بر نوری منتشر شود. مدولاتورهای نیمه‌هادی به‌طور جدی در طول سال‌های اخیر مورد تحقیق و توجه قرار گرفته‌اند. با این وجود به دلیل خواص الکترواپتیک ضعیف سیلیکون، مدولاتورهای ساخته شده با سیلیکون با اندازه‌هایی از مرتبه میلی‌متر می‌باشند. اما ژرمانیوم و نیمه‌هادی‌های مرکب نیز که دارای خواص الکترواپتیک قوی‌تری هستند با مشکلاتی در مجتمع سازی با الکترونیک سیلیکونی و سکوهای فوتونیکی موجود روبرو خواهند شد [۱]. همان‌طور که می‌دانیم گرافن به‌شدت با نور کوپل می‌شود به‌گونه‌ای که امکان مشاهده گرافن تک لایه در زیر میکروسکوپ نوری میسر می‌شود. اثر الکترو جذبی قوی نیز که تاکنون در هیچ ماده بالکی مشاهده


<sup>1</sup> Polydimethylsiloxane



## مدولاتور تمام نوری مبتنی بر اکسید گرافن چندلایه در فیبر نوری

برای رسیدن به عمق مدولاسیون زیادتر، ساختار مطابق شکل ۳ که دارای ۳ لایه اکسید گرافن است پیشنهاد می‌شود. طبق شکل ۳ بر روی اولین لایه اکسیدگرافنی لایه‌ای اکسید آلومینیوم گذارده شده و لایه گرافنی دوم هم بر روی اکسید آلومینیوم قرار گرفته و همین ترتیب برای سومین لایه نیز صورت گرفته است. همچنین لایه‌های گرافنی رویی به‌عنوان گیت و الکتروود، لایه‌های گرافنی زیرین، هستند [۶].


علا	
اکسید آلومینیوم	
اکسید گرافن	
هسته	
غلاف	



شکل ۳: نمایش دو بعدی مدولاتور تمام نوری دارای سه لایه اکسید گرافن


نتایج محاسبات مربوط به عملکرد مدولاتور در دمای برابر با ۳۰۰ درجه کلوین در شکل ۴ ترسیم شده است. در این مدولاتور، برای حالتی با میزان سایش به مقدار ۴ میکرومتر از هسته فیبر، عمق مدولاسیون به میزان  $0.088 \text{ dB}/\mu\text{m}$  و برای حالتی با سایش به مقدار ۱ میکرومتر از هسته فیبر، عمق مدولاسیون برابر با  $0.052 \text{ dB}/\mu\text{m}$  به دست آمده است که از عمق مدولاسیون برای ساختارهای مشابه با تک لایه گرافن بیشتر است [۷].

البته این عمق مدولاسیون بیشتر باعث افزایش تلفات الحاق می‌شود که مطلوب نظر نیست. تلفات الحاق برای حالت‌های مختلف سایش به مقدار ۴ و ۱ میکرون از هسته فیبر، برابر با  $0.1115 \text{ dB}$  و  $0.1115 \text{ dB}$



شکل ۱: ساختار میکرو فیبر پوشیده شده با گرافن [۴]


در مرجع [۵] یک مدولاتور مشابه دیگری ارائه شده است که یک مدولاتور تمام نوری فیبری با پوشش گرافن می‌باشد. این مدولاتور در شکل ۲ نمایش داده شده است. اختلاف ساختاری این مدولاتور با نوع قبلی در این است که در این مدولاتور از فیبر با قطر زیر طول موج استفاده شده است ( برای عملکرد تک مود در باند C ارتباطات نوری قطر فیبر حدود ۱ میکرومتر انتخاب شده که مناسب می‌باشد). در این ساختار به دور میکرو فیبر یک لایه نازک گرافن پیچیده شده که این فیبر قسمتی از یک فیبر نوری استاندارد کشیده شده است. نور تزویج شده به داخل مدولاتور به دلیل جذب به وسیله گرافن، هنگامی که هیچ نوری به گرافن تابیده نشود، در طول انتشار بسیار تضعیف خواهد شد و هنگامی که نور سوییچ به گرافن تابیده شود، آستانه جذب گرافن به فرکانس‌های بالاتر شیفت پیدا می‌کند و در نتیجه تضعیف بسیار کمتری در نور عبوری اتفاق خواهد افتاد.




شکل ۲: ساختار مدولاتور نوری فیبری با گرافن پوشیده شده

## طرح ارائه شده


در این بخش به بررسی طرح ارائه شده در این مقاله خواهیم پرداخت.



شکل ۵: مدار معادل مربوط به مدولاتور گرافن چندلایه





الف



ب

شکل ۶: پاسخ دینامیکی مدولاتور با ساختار فیبری ساییده شده گرافن چندلایه با ضخامت‌های مختلف، الف- اتصال جنس آلومینیوم و ب- اتصال جنس طلا.

۰/۰۵۵۹ است که به ترتیب مقادیر  $0.0005$  dB و  $0.0006$  dB از آن مربوط به جذب در لایه‌های اکسید گرافن است.



شکل ۴: قسمت حقیقی ضریب مؤثر شکست و تلفات برای مد انتشاری طول موج  $1/55$  میکرومتر و ضخامت‌های ساییدگی برابر با  $1$  و  $4$  میکرومتری هسته در مدولاتور سه لایه

### نتایج

جهت به دست آوردن پاسخ دینامیکی این مدولاتور هم، یک مدار معادل طبق شکل ۵ پیشنهاد شده و با تحلیل مداری پاسخ دینامیکی حساب شده است.


### نتیجه گیری

در این مقاله مسئله بررسی و شبیه سازی مدولاتور تمام نوری مبتنی بر اکسید گرافن در میکرو فیبر نوری مورد تحقیق قرار گرفت. ساختار مدولاتور نوری با چندلایه اکسید گرافن که در آن به میزان ۱ میکرون از هسته سایش یافته بود. همچنین نشان داده شد که از طریق سایش بیشتر هسته فیبر، مقادیر بیشتر از عمق مدولاسیون نیز قابل دسترسی می باشند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که با استفاده از چندلایه اکسید گرافن می توان عمق مدولاسیون را بیشتر کرد در صورتی که تلفات الحاق، افزایش قابل توجهی نداشته باشد. به این شکل که مقدار عمق مدولاسیون به ازای ضخامت سایش به مقدار ۱ و ۴ میکرون، به ترتیب برابر با  $0.054 \text{ dB}/\mu\text{m}$  و  $0.088 \text{ dB}/\mu\text{m}$  به دست آمد در صورتی که تلفات الحاق نیز تغییرات گسترده ای نداشت.

### منابع

1. Q. Xu, B. Schmidt, S. Pradhan, and M. Lipson, "Micrometre-scale silicon electro-optic modulator.," Nature, vol. 435, no. 7040, pp. 325–357, May 2005.
2. M. Liu, X. Yin, E. Ulin-Avila, B. Geng, T. Zentgraf, L. Ju, F. Wang, and X. Zhang, "A graphene-based broadband optical modulator.," Nature, vol. 474, no. 7349, pp. 64–67, Jun. 2011.
3. M. Liu, X. Yin, E. Ulin-Avila, B. Geng, T. Zentgraf, L. Ju, *et al.*, "A Graphene-Based Broadband Optical Modulator", Nature, 474, 64, 2011.
4. M. Liu, X. Yin and X. Zhang, "Double-Layer Graphene Optical Modulator", Nano Letters, 12, 1482-1485, 2012.
5. Low T, Avouris P. Graphene plasmonics for terahertz to mid-infrared applications. ACS nano. 2014 Feb 25;8(2):1086-101.
6. Jiayang Wu<sup>1</sup>, Linnan Jia<sup>1</sup>, Yuning Zhang<sup>1</sup>, Yang Qu<sup>1</sup>, Baohua Jia<sup>2</sup>, \* and David J. Moss<sup>1</sup>, \*Graphene oxide-films-for-ultra-flat-optics-and-linear-and-nonlinear-integrated-photonic Hawthorn, VIC3122, Australia. Apr 2018
7. Han, J., Qi, M., Wu, H., Wang, R., Li, D., Jiang, M., & Ren, Z., " All-optical modulator based on reduced graphene oxide coated D-shaped fiber waveguide," Applied Physics Express, 12(11), 112002 (2019).

جهت و راستای انتشار در راستای محور Z در نظر گرفته شده و در شکل شماره ۷ پروفایل میدان الکتریکی مد انتشار داخل میکرو فیبر با طول موج  $1/55$  میکرومتر در طول های متفاوت انتشار ترسیم شده و مطابق با این شکل، با انتشار مد در این راستا شدت آن به دلیل جذب در لایه اکسید گرافن، کم می شود.



شکل ۷: پروفایل میدان مد انتشاری داخل میکرو فیبر با طول موج برابر  $1/55$  میکرومتر در طول های متفاوت انتشار